

EP 863194

1 / 1 WPAT - ©Derwent

AN - 1998-458829 [40]

XA - C1998-138733

XP - N1998-358275

TI - Compositions for the dewatering of solid surfaces - comprising a solution of a surfactant in a mixture of a fluorinated hydrocarbon and a polyfluorinated alcohol

DC - E19 G04 Q76

PA - (AQOR) ELF ATOCHEM SA

IN - MICHAUD P

NP - 8

NC - 29

PN - EP-863194 A1 19980909 DW1998-40 C09K-003/18 Fre 8p *

AP: 1998EP-0400315 19980211

DSR: AL AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT
RO SE SI

FR2760463 A1 19980911 DW1998-42 C09K-003/18

AP: 1997FR-0002550 19970304

AU9856400 A 19980910 DW1998-48 B01D-012/00

AP: 1998AU-0056400 19980302

JP10249104 A 19980922 DW1998-48 B01D-012/00 6p

AP: 1998JP-0051677 19980304

CA2228785 A 19980904 DW1999-04 C11D-003/24

AP: 1998CA-2228785 19980303

CN1199765 A 19981125 DW1999-15 C09K-003/18

AP: 1998CN-0108019 19980304

KR98079886 A 19981125 DW2000-04 C09K-003/00

AP: 1998KR-0007082 19980304

AU-732611 B 20010426 DW2001-28 B01D-012/00

FD: Previous Publ. AU9856400

AP: 1998AU-0056400 19980302

PR - 1997FR-0002550 19970304

IC - C11D-007/60 B01D-012/00 C09K-003/00 C09K-003/18 C11D-003/24
C11D-001/62 C11D-007/52 F26B-005/00

AB - EP-863194 A

A dewatering composition comprises a solution of a surfactant in a mixture of a fluorinated solvent and a polyfluorinated alcohol of formula (I):

Rf-(CH₂)_n-OH (I)

n = 1 or 2; and

Rf = 4 - 8C perfluoroalkyl radical.

USE - Used to eliminate superficial water residues from solid surfaces, particularly electronic materials (printed and integrated circuits), precision parts, glass substrates, military aero-spatial, aeronautical or medical materials, plastic material or any surface insoluble or not attacked by the composition.

ADVANTAGE - The composition is proposed as a replacement for the ozone-active CFC organic solvent 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (CFC 113) commonly used in dewatering applications. A fluorinated hydrocarbon such as 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (365 mfc) is used which has similar physical characteristics and no flash point. The polyfluorinated alcohol acts as a co-solvent for the preferred ionic surfactant component, and is also inactive towards ozone. The content of surfactant in the composition is generally low (0.04 - 0.2%) for compositions ready for use, but in concentrates may be up to 30%. (Dwg.0/0)

MC - CPI: E05-G09C E10-A22 E10-B03B E10-B04D E10-B04E E10-E04M2
E10-H04A E10-H04B G04-B08
UP - 1998-40
UE - 1998-42; 1998-48; 1999-04; 1999-15; 2000-04; 2001-28
UE4 - 2001-05

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 863 194 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
09.09.1998 Bulletin 1998/37

(51) Int Cl.⁶: **C09K 3/18**, B01D 12/00,
F26B 5/00

(21) Numéro de dépôt: 98400315.2

(22) Date de dépôt: 11.02.1998

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(71) Demandeur: **ELF ATOCHEM S.A.**
92800 Puteaux, Hauts-de-Seine (FR)

(72) Inventeur: **Michaud, Pascal**
95210 Saint-Gratien (FR)

(30) Priorité: 04.03.1997 FR 9702550

(54) **Compositions pour le séchage de surfaces solides**

(57) Une composition de séchage selon l'invention
consiste en une solution d'un agent tensioactif dans le
mélange d'un hydrocarbure fluoré et d'un alcool poly-
fluoré de formule :



dans laquelle n est égal à 1 ou 2 et Rf représente un
radical perfluoroalkyle linéaire contenant de 4 à 8 ato-
mes de carbone.

EP 0 863 194 A1

Descriptif

L'invention concerne le domaine du séchage et a plus particulièrement pour objet des compositions pour éliminer l'eau mouillant superficiellement des surfaces solides, notamment les matériaux électroniques (circuits imprimés ou intégrés), les pièces mécaniques de précision, les substrats en verre et le matériel militaire, aérospatial, aéronautique ou médical.

Le procédé usuel de démouillage des surfaces solides consiste à immerger le substrat humide dans une solution organique d'un agent tensioactif ionique ou non ionique. Jusqu'à ces derniers temps, le solvant organique couramment utilisé était le 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC 113), mais son emploi a été interdit en raison de son action néfaste sur la couche d'ozone stratosphérique.

Le 1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC 141b), proposé comme substitut du CFC 113 dans les compositions de démouillage, voit son emploi déjà réglementé et ne pourra plus être utilisé à brève échéance.

Pour remplacer le CFC 113 et le HCFC 141b, on a envisagé d'utiliser des hydrocarbures fluorés qui, comme le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane (365 mfc), le 1,1,1,2,2,4,4-heptafluorobutane (347 mcf), le (perfluorobutyl)-éthylène ($C_4F_9CH=CH_2$), le 1H-perfluorohexane, le n-perfluorohexane (PF 5060) ou le 1,1,1,2,3,4,4,5,5-décafluoropentane (43-10 mee), et la perfluoro(méthylmorpholine) (PF 5052), sont sans action sur la couche d'ozone stratosphérique (ODP nul), ne présentent pas de point d'éclair et, comme le montre le tableau suivant, possèdent des caractéristiques physiques proches de celles du CFC 113 et du HCFC 141b.

Solvant	Point d'ébullition (°C)	Tension superficielle à 25°C (mN/m)	Densité à 20°C
CFC 113	47,6	17,7	1,57
HCFC 141b	32	19,5	1,23
365 mfc	40	16,2	1,27
347 mcf	33,3	14,2	1,42
$C_4F_9CH=CH_2$	59	13,6	1,46
$C_6F_{13}H$	71	13	1,70
PF 5060	56	12	1,68
PF 5052	50	13	1,70
43-10 mee	54	14,1	1,58

Cependant, le remplacement du CFC 113 ou du HCFC 141b par un hydrocarbure fluoré tel que ceux précédemment cités n'est pas satisfaisant car les agents tensioactifs ioniques, les plus souvent utilisés dans les compositions de démouillage, y sont insolubles. Les agents tensioactifs non ioniques sont solubles dans ces hydrocarbures fluorés, mais leur efficacité en démouillage est souvent insuffisante.

Pour résoudre ce problème dans le cas du 365 mfc, il a été proposé dans la publication de brevet JP 05-168805 d'ajouter un co-solvant choisi parmi les alcools, les cétones, les alcanes et les éthers. Cependant, quand le co-solvant est un alcool comprenant de 1 à 3 atomes de carbone ou une cétone, il est rapidement éliminé avec l'eau, provoquant la précipitation rapide de l'agent tensioactif. Quant aux alcanes et aux éthers, ils présentent un point d'éclair, ce qui pose un problème de sécurité des installations de démouillage.

Il a maintenant été trouvé que l'emploi du tridécafluorooctanol ($C_6F_{13}CH_2CH_2OH$) et plus généralement d'un alcool polyfluoré non miscible à l'eau permet de solubiliser la plupart des agents tensioactifs de démouillage dans les hydrocarbures fluorés sans effet nocif sur la couche d'ozone.

La présente invention a donc pour objet, comme composition utile pour le démouillage de surfaces solides, une solution d'au moins un agent tensioactif dans un mélange d'au moins un solvant fluoré et d'au moins un alcool polyfluoré de formule générale:



dans laquelle n est égal à 1 ou 2 et Rf représente un radical perfluoroalkyle linéaire ou ramifié contenant de 4 à 8 atomes de carbone. Une telle composition ne présente pas de point d'éclair dans les conditions standard de détermination (norme ASTM D 3828).

Conformément à la présente invention, le solvant fluoré, liquide à température ambiante, ne doit pas contenir d'autres atomes d'halogène que le fluor, mais il peut contenir des hétéroatomes tels que l'oxygène ou l'azote. On utilise avantageusement un solvant fluoré dont le point d'ébullition normal est compris entre 20 et 100°C, de préférence entre 30 et 75°C. Conviennent particulièrement bien les hydrocarbures fluorés, saturés ou insaturés, contenant de 3 à 6

atomes de carbone comme, par exemple, les composés 365 mfc, 347 mcf, $C_4F_9CH=CH_2$, PF 5060 t 43-10 mée précédemment cités, ainsi qu le 1H-perfluorohexane ($C_6F_{13}H$) et le 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorohexane.

Les alcools polyfluorés de formule (I) sont des produits connus. Parmi ceux-ci on préfère utiliser ceux dans lesquels n est égal à 2. Un alcool polyfluoré plus particulièrement préféré est le tridécafluorooctanol ($C_6F_{13}CH_2CH_2OH$, ci-après TDFO).

La quantité d'alcool polyfluoré, nécessaire pour solubiliser complètement l'agent tensioactif dans la composition de démouillage selon l'invention, peut varier dans de larges limites selon la nature du solvant fluoré et de l'agent tensioactif mis en oeuvre et en fonction de la concentration en agent tensioactif désirée. Pour une concentration usuelle d'agent tensioactif (0,01 à 0,5 % en poids), une teneur en alcool polyfluoré allant jusqu'à 30 % en poids est généralement suffisante pour obtenir la solubilisation complète de l'agent tensioactif; dans certains cas, une proportion très faible d'alcool polyfluoré (0,1 %) s'avère même suffisante. Par conséquent, dans la composition de démouillage selon l'invention, la teneur en alcool polyfluoré peut aller de 0,1 à 30 % en poids, mais elle est avantageusement comprise entre 0,5 et 5 %.

Dans la composition selon l'invention, l'agent tensioactif peut être n'importe quel agent tensioactif habituellement utilisé dans les compositions de démouillage. Ainsi, peuvent être utilisés des agents tensioactifs non ioniques comme les esters gras (par exemple, le caprylate de caprylamine et le caproate de caprylamine, de dodécylamine ou de stéarylamine), des agents tensioactifs non ioniques fluorés tels que, par exemple, les adduits d'oxyde d'éthylène sur un alcool polyfluoré de formule (I), les esters d'acides polyfluorocarboxyliques, les polyfluoroalkyl-aminoalcools, les sulfures ou polysulfures de polyfluoroalkyle, les polyfluoroalcane-carbonamides ou sulfonamides. On peut aussi utiliser des agents tensioactifs anioniques (par exemple, un acide polyfluorosulfonique), mais on préfère utiliser des agents tensioactifs cationiques et plus particulièrement ceux obtenus par réaction d'un acide mono- ou di-alkylphosphorique de formule générale :



dans laquelle p est un nombre compris entre 1 et 2 et R désigne un radical alkyle, linéaire ou ramifié, contenant de 1 à 18 atomes de carbone, avec un chlorure d'ammonium quaternaire de formule générale :




dans laquelle R' et R'', identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ou hydroxyalkyle contenant 1 à 4 atomes de carbone, et une amine fluorée de formule générale :




dans laquelle R_F représente un radical perfluoroalkyle linéaire contenant de 2 à 20 atomes de carbone, X représente un pont divalent, et les symboles R^1 et R^2 , identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ou hydroxyalkyle contenant 1 à 4 atomes de carbone.

De tels agents tensioactifs cationiques et leur préparation sont décrits dans les brevets FR 2 522 007 et 2 691 473 dont le contenu est incorporé ici par référence. Comme dans les brevets précités, on préfère utiliser :

- les acides (II) dans lesquels R est un radical butyle, hexyle, 2-éthylhexyle, octyle ou tridécyle et, plus particulièrement, les mélanges d'acide monoalkylphosphorique et d'acide dialkylphosphorique dont la proportion pondérale des deux acides est comprise entre environ 60/40 et 40/60,
- les chlorures d'ammonium quaternaire (III) dans lesquels R' est un radical dodécyle ou octadécyle et R'' est un radical méthyle, ou les produits commerciaux contenant majoritairement ces chlorures,
- les amines fluorées de formule :



ou



Comme dans les compositions de la technique antérieure, la teneur en agent(s) tensioactif(s) de la composition de démouillage selon l'invention peut varier dans de larges limites. Cette teneur est généralement faible (de 0,01 à 0,5 % en poids, de préférence 0,04 à 0,2 %) dans les compositions de démouillage prêtes à l'emploi, mais elle peut atteindre jusqu'à 30 % en poids dans des compositions concentrées qu'il suffit de diluer pour l'opération de démouillage.

Les surfaces solides desquelles l'eau peut être éliminée au moyen d'une composition selon l'invention peuvent être très diverses, pourvu cependant que leur substance (verre, métal, matière réfractaire, matière plastique,...) soit insoluble dans et inattaquable par le(s) solvant(s) fluoré(s) de la composition selon l'invention.


Les exemples suivants illustrent l'invention sans la limiter. Les agents tensioactifs cationiques TA1 et TA2 ont été préparés à partir des produits commerciaux suivants :

- acide butylphosphorique $(C_4H_9O)_{1,5}(OH)_{0,5}PO_2H$ présentant les indices d'acidité suivants :

acidité forte : 0,566 équivalent pour 100 g
acidité faible : 0,276 équivalent pour 100 g

ce qui correspond à un mélange contenant environ 40 % d'acide monobutylphosphorique et 60 % d'acide dibutylphosphorique.

- Noramium M2C : mélange de différents homologues de formule :



dont la répartition des chaînes grasses (R') est la suivante :

C_8	3 %
C_{10}	6 %
C_{12}	56 %
C_{14}	18 %
C_{16}	10 %
C_{18} saturé	2 %
C_{18} insaturé	5 %

Ce produit commercial est à 75 % de matière active et contient 0,161 équivalent chlorure pour 100 g.

Préparation de l'agent tensioactif TA1

Dans 150 g de HCFC 141b, on ajoute successivement et sous agitation 2,69g g d'acide butylphosphorique, 3,91 g (soit 7,6 méq.) de l'amine fluorée $C_6F_{13}C_2H_4SO_2NHCH_2CH_2CH_2N(CH_3)_2$, 3 g d'une solution méthanolique à 10 % d'hydroxyde de sodium (soit 7,6 méq. NaOH) et 8,32 g de Noranium M2C. Cette dernière addition provoque la formation immédiate d'un précipité de chlorure de sodium qu'on élimine par filtration (poids de NaCl recueilli : 0,4 g).

Après élimination du précipité de chlorure de sodium, le filtrat est ensuite évaporé à sec à 110°C en étuve. On obtient ainsi 14,8 g d'agent tensioactif TA1.

Préparation de l'agent tensioactif TA2

On opère comme précédemment mais en remplaçant les 150 g de HCFC 141b par 300 g de TDFO et en supprimant l'étape finale d'évaporation à sec. On obtient ainsi une solution à environ 5 % d'agent tensioactif TA2 dans le TDFO.

EXEMPLE 1

On prépare une solution de démouillage en dissolvant 100 mg d'agent tensioactif TA1 dans un mélange de 95 g de HFC 365 mfc et 5 g de TDFO, puis on introduit cette solution dans un béccher placé dans une petite cuve à ultrasons BRANSON 2200.

EP 0 863 194 A1

Une grille en inox de 20 x 50 mm, préalablement mouillée par immersion dans l'eau, est ensuite plongée dans la solution de dé mouillage et maintenue sous agitation ultrasonique pendant une minute.

Après avoir été retirée de la solution de dé mouillage, la grille est immergée dans l'alcool absolu et le dosage d'eau par la méthode de Karl Fisher indique que 94 % de l'eau a été éliminée.

On obtient le même résultat si on remplace l'alcool fluoré TDFO par la même quantité d'un mélange industriel d'alcools de formule $Rf-CH_2CH_2-OH$, la distribution des radicaux Rf étant centrée sur C_6 .

Si on remplace l'alcool fluoré TDFO par la même quantité de n-pentanol ou de n-hexanol, le taux d'élimination de l'eau n'est que de 60 % et 72 % respectivement.

EXEMPLE 2

On prépare une solution de dé mouillage en mélangeant 1 g de la solution à 5 % d'agent tensioactif TA2 et 99 g de HFC 365 mfc. On obtient ainsi une solution de dé mouillage à 500 ppm d'agent tensioactif TA2 que l'on utilise comme à l'exemple 1. Le taux d'élimination de l'eau est 95 %.

On obtient sensiblement le même résultat en utilisant une solution de dé mouillage à 0,1 % d'agent tensioactif TA2 dans un mélange de 99 g de HFC 365 mfc et 1 g de TDFO.

EXEMPLES 3 à 11

On opère comme à l'exemple 2, mais en remplaçant le solvant HFC 365 mfc par d'autres solvants fluorés. Les conditions opératoires et les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant.

Exemple	Solvant	(%)	% de TDFO	TA2 (ppm)	Eau éliminée (%)
3	347 mcf	98	2	500	93
4	$C_4F_9CH=CH_2$	95	5	1000	92
5	$C_4F_9CH=CH_2$	99	1	500	95
6	$C_4F_9CH_2CH_3$	99	1	500	91
7	$C_4F_9CH_2CH_3$	98	2	500	92
8	$C_6F_{13}H$	98	2	500	91
9	PF 5060	99	1	500	92
10	PF 5052	99	1	500	94
11	43-10 mee	98	2	500	94

EXEMPLE 12

On opère comme à l'exemple 1, mais en remplaçant l'alcool fluoré TDFO par le pentafluoropropanol ($CF_3CF_2CH_2OH$, ci-après PFP) et en utilisant une solution de dé mouillage obtenue en dissolvant 100 mg d'agent tensioactif TA1 dans un mélange de 80 g de HFC 365 mfc et 20 g de PFP. Le taux d'élimination de l'eau est 95 %.

EXEMPLE 13

On opère comme à l'exemple 1, mais en utilisant une solution de dé mouillage obtenue en dissolvant dans un mélange de 90 g de HFC 365 mfc et 10 g de TDFO 100 mg de N,N'-dioléoyl-N-oléyl-propylènediamine (ci-après tensioactif TA3). Le taux d'élimination de l'eau est 91 %.

Si on remplace le TDFO par la même quantité (10 g) de PFP, le taux d'élimination de l'eau est de 93 %.





EXEMPLE 14

On opère comme à l'exemple 1, mais en utilisant une solution de dé mouillage obtenue en dissolvant dans un mélange de 99 g de HFC 365 mfc et 1 g de TDFO 100 mg de l'adduit de 6 moles d'oxyde d'éthylène sur une mole de TDFO. Le taux d'élimination de l'eau est de 90 %.

Si on remplace le mélange de 365 mfc et de TDFO par un mélange de 90 g de 365 mfc et 10 g de PFP, le taux d'élimination de l'eau est également de 90 %.

EXEMPLES 15 à 18

On opère comme à l'exemple 1, mais en remplaçant l'alcool fluoré TDFO par le PFP et en utilisant une solution de démouillage obtenue en dissolvant dans un mélange de 80 g de HFC 365 mfc et 20 g d'alcool fluoré PFP 100 mg de l'un des agents tensioactifs suivants :



Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant.

Exemple	Agent tensioactif	Eau éliminée (%)
15	TA4	93
16	TA5	93
17	TA6	93
18	TA7	95

EXEMPLE 19

Dans les bacs de démouillage et de décantation d'une machine de séchage de 33 litres de capacité, on charge 22 litres de la solution de démouillage de l'exemple 2 et 11 litres de HFC 365 mfc pur dans la cuve de rinçage.

Une grille inox humide, provenant d'un traitement préalable de lessivage et rinçage en milieu aqueux, est plongée dans le bac de démouillage pendant 3 minutes, puis rincée pendant 3 minutes dans le HFC 365 mfc pur à l'ébullition.

L'évaluation de la performance de séchage a été effectuée de la façon suivante :

La grille est ensuite immergée dans 100 g d'éthanol absolu dont la teneur en eau a préalablement été déterminée par la méthode Karl-Fisher. Un nouveau dosage effectué après immersion de la grille ne révèle aucune augmentation de la teneur en eau, ce qui signifie que la composition selon l'invention permet d'obtenir une élimination quasi complète de l'eau.

Revendications

- Composition de démouillage, caractérisée en ce qu'elle consiste en une solution d'au moins un agent tensioactif dans un mélange d'au moins un solvant fluoré et d'au moins un alcool polyfluoré de formule :



dans laquelle n est égal à 1 ou 2 et Rf représente un radical perfluoroalkyle linéaire ou ramifié contenant de 4 à 8 atomes de carbone.

- Composition selon la revendication 1 contenant au moins un alcool de formule (I) dans laquelle n est égal à 2.
- Composition selon la revendication 1 dans laquelle l'alcool de formule (I) est le tridécafluorooctanol ($C_6F_{13}CH_2CH_2OH$).
- Composition selon l'une des revendications 1 à 3 dans laquelle le solvant fluoré a un point d'ébullition normal

compris entre 20 et 100°C, de préférence entre 30 et 75°C.

5. Composition selon la revendication 4 dans laquelle le solvant fluoré est un hydrocarbure fluoré, saturé ou insaturé, contenant de 3 à 6 atomes de carbone.

6. Composition selon la revendication 4 ou 5 dans laquelle l'hydrocarbure fluoré est choisi parmi le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane, le 1,1,1,2,2,4,4-heptafluorobutane, le 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane, le 1,1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorohexane, le 1H-perfluorohexane, le n-perfluorohexane, le (perfluorobutyl)-éthylène, et la perfluoro-(méthylmorpholine).

7. Composition selon l'une des revendications 1 à 6 dans laquelle l'agent tensioactif est un agent tensioactif cationique obtenu par réaction d'un acide mono- ou di-alkylphosphorique de formule générale :



dans laquelle p est un nombre allant de 1 à 2 et R désigne un radical alkyle, linéaire ou ramifié, contenant de 1 à 18 atomes de carbone, avec un chlorure d'ammonium quaternaire de formule :



dans laquelle R' et R'', identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ou hydroxyalkyle contenant 1 à 4 atomes de carbone, et une amine fluorée de formule générale :



dans laquelle R_F représente un radical perfluoroalkyle linéaire contenant de 2 à 20 atomes de carbone, X représente un pont divalent, et les symboles R^1 et R^2 , identiques ou différents, représentent chacun un atome d'hydrogène ou un radical alkyle ou hydroxyalkyle contenant 1 à 4 atomes de carbone.

8. Composition selon la revendication 7 dans laquelle R est un radical butyle, hexyle, 2-éthylhexyle, octyle ou tridécylole, R' est un radical dodécyle ou octadécyle, R'' est un radical méthyle, X est un pont $-CH_2CH_2SO_2NHCH_2CH_2CH_2-$ ou $C_2H_4CONHCH_2CH_2CH_2-$ et R^1 et R^2 sont des radicaux méthyle.

9. Composition selon l'une des revendications 1 à 8 dans laquelle la teneur en alcool(s) polyfluoré(s) est comprise entre 0,1 et 30 % en poids, de préférence entre 0,5 et 5 %.

10. Composition selon l'une des revendications 1 à 9 dans laquelle la teneur en agent(s) tensio-actif(s) est comprise entre 0,01 et 0,5 % en poids, de préférence entre 0,4 et 0,2 %.

11. Composition selon l'une des revendications 1 à 9 sous forme de concentré contenant jusqu'à 30 % en poids d'agent(s) tensio-actif(s).

12. Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 1 à 10 pour le démouillage de surfaces solides.



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 98 40 0315

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.6)
A	<p>DATABASE WP1 Section Ch, Week 9349 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E19, AN 93-391817 XP002044658 & JP 05 293 303 A (ASAHI CHEM IND CO LTD) , 9 novembre 1993 * abrégé *</p>	1-12	<p>C09K3/18 B01D12/00 F26B5/00</p>
D,A	<p>FR 2 691 473 A (ATOCHER ELF SA) 26 novembre 1993 * page 3, alinéa 2 * * page 5, alinéa 4-5 *</p>	1-12	
A	<p>FR 2 732 356 A (SOLVAY) 4 octobre 1996 * le document en entier *</p>	1-12	
			<p>DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.6)</p>
			<p>C09K B01D F26B</p>
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche		Date d'achèvement de la recherche	Examineur
LA HAYE		8 juin 1998	Shade, M
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : antécédent technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1500 03/92 (FR/CA)